


BAKRENO UŽE

Cu UŽE		
SIROVINA	Bakar (Cu)	čistoća 99,99%
KONSTRUKCIJA	Vidi tabelu	
	Kategorija	5
NORMA	IEC	228
IZOLACIJA	Papir (Kraft), Nomex®	

Poprečni presjek (mm ²)	Konstrukcija	Promjer užeta (mm)	Težina (g/m)
10	7*11*0,40	4,0	84
16	7*17*0,40	5,0	132
25	7*26*0,40	6,1	201
35	19*14*0,40	7,5	294
50	19*19*0,40	8,9	405
70	19*17*0,50	10,4	579
95	19*23*0,50	12,1	773
120	19*29*0,50	13,6	990
150	37*19*0,50	15,6	1230
185	36*24*0,50	17,3	1530
240	37*30*0,50	19,4	1995
300	60*23*0,50	21,8	2450